

DICKSCHICHTLASUR

für außen
tropf- und spritzgehemmt
UV- und wetterbeständig
lösungsmittelhaltig

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Ventilierendes, lösemittelhaltiges seidenglänzendes Produkt für den Außenbereich. Leicht zu verarbeiten, da tropf- und spritzgehemmt. Sehr farbintensiv, wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend. Die natürliche Maserung bleibt durch transparente Pigmente erhalten.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit: wetterbeständig

Verträglichkeit:
alle Farbtöne sind in jedem Verhältnis miteinander mischbar

Verwendungszweck:

Hervorragender Schutz aller Hölzer im Außenbereich (z. B. Holzhäuser, Hausgiebel, Gartenmöbel und sonstige besonders schützenswerte Hölzer) sowie geeignet für maßhaltige Bauteile wie Fenster und Türen.

Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:

Bitte beachten: „Farblos“ allein bietet keinen UV-Schutz, sollte nur zum Mischen und Aufhellen dunkler Lasurfarbtöne verwendet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Die Holzfeuchte sollte 15 % nicht übersteigen. Alte Lasuranstriche anschleifen, abgewittertes, graues Holz gut anschleifen (Staubmaske tragen). Lackanstriche restlos entfernen. Nicht bei Temperaturen unter +8°C und nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig in Holzfaserrichtung auftragen.

1. Anstrichaufbau auf neuem Holz, Außen

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) Rohes Holz im Außenbereich 1 – 2 x mit Holzschutzgrundierung (Bläueschutz) imprägnieren.
- c) 1 Anstrich mit diesem Produkt (nach der Trocknung des ersten Anstriches durch Anschleifen die Holzfasern glätten (Staubmaske tragen))
- d) 2 – 3 Deckanstriche mit diesem Produkt

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) 1 - 2 Anstriche mit diesem Produkt

Langzeitschutz-Erklärung:

Langzeitschutz bis 5 Jahren bei sachgemäßer Anwendung gemäß Anstrichaufbau. Mindestens 3-maliger Anstrich mit einem Mindestauftrag von 75 ml/m² pro Anstrich. Bei Objekten, die einer hohen Wetterbelastung ausgesetzt sind, ist mit kürzerem Wetterschutz zu rechnen. Flächen regelmäßig inspizieren, Schadstellen sofort ausbessern. Es empfiehlt sich ein Auffrischungsanstrich mindestens alle 2 Jahre.

Ergiebigkeit:

ca. 13 – 15 m²/l. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel:

Verarbeitungsfertig eingestellt, bei Bedarf mit Terpentinersatz verdünnen

Werkzeug: Pinsel

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünner oder Pinselreiniger

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 4 – 5 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 16 Stunden
durchgetrocknet: nach ca. 48 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

spezielle Öl/Alkydharz-Kombination, microfeine Erdpigmente, entaromatisierte Kohlenwasserstoffe, Wachse

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 399 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSL10

Allgemeine Hinweise:

Benetzte Textilien (z.B. Tücher, Putzlappen, Arbeitskleidung) können zur Selbstentzündung neigen. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.

Farbtöne/Glanzgrade:
auf Anfrage