

**NIKOTINSPERRE**

für den Innenbereich  
hoch deckend / wasserverdünnbar  
strapazierfähig/ waschbeständig  
**EN 13300:**  
Nassabriebsklasse 3  
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 1 (bei 6 m<sup>2</sup>/ltr.)

**Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

**Produktvorteil:**

Dieses Produkt ist eine hochwertige, matte Dispersionsfarbe für nikotin- und rauchbelastete Wände und Decken im Innenbereich. Sie hat eine hohe Isolierwirkung und deckt Verfärbungen und Vergilbungen zuverlässig ab, ohne die Flecken anzulösen. Kein Durchscheinen oder „Durchbluten“. Das Produkt ist hoch deckend, strapazierfähig, tropf- und spritzgehemmt, leicht zu verarbeiten, wasserdampfdiffusionsfähig und lösemittelfrei.

**Lichtbeständigkeit:** sehr gut

**Wetterbeständigkeit:** nur für den Innenbereich geeignet

**Verträglichkeit:**

Abtönbar mit Vollton- und Abtönfarben bis zu 10 %. Mit allen Dispersionsfarben überstreichbar.

**Farbtöne/Glanzgrade:** weiß, matt

**Anwendungsbereiche:**

Geeignet für alle üblichen Untergründe wie z. B. Innenputze, Beton, Gips, Gipskartonplatten, Kalksandstein, Ziegelmauerwerk, Hartfaser- und Hartschaumplatten, Prägetapeten aus Papier, Raufasertapeten sowie tragfähige, matte Altanstriche auf Dispersionsbasis.

**Verarbeitung:**

Die Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei, eben und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Kreidende Oberflächen und alte Leimfarbenanstriche restlos abwaschen. Neuputze müssen mindestens 4 Wochen durchgetrocknet sein oder fluatiert werden. Kritische und stark saugende/sandende Untergründe mit Tiefgrund LF grundieren. Stark nikotinverfärbte und -belastete Untergründe zusätzlich mit einem Isolier-Sperrgrund vorbehandeln und gut durchtrocknen lassen. Nicht unter +8°C verarbeiten (gilt für Untergrund und Umluft). Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig verarbeiten. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

**Anstrichaufbau:**

Bitte beachten: Nach jedem Anstrich muss eine Trockenzeit von mindestens 12 Stunden eingehalten werden, sonst besteht Gefahr, dass Verfärbungen des Untergrundes „durchbluten“ können.

- Grundanstrich mit bis zu 5% Wasser verdünnt

- 1 – 2 Deckanstriche unverdünnt

**Ergiebigkeit:**

ca. 6 m<sup>2</sup>/ltr., bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes.  
Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

**Verdünnungsmittel:** Wasser

**Werkzeug:** Pinsel, Rolle

**Reinigung der Werkzeuge:**

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

**Trocknung:** (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

**Inhaltsstoffe:**

Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Calcium, Talkum, Wasser, Additive. Konservierungsmittel: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Zink-Pyrithion.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.: 04124-606-188.

**VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g): 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.

**WGK:** 2

**GISBAU-Code:** BSW20

**Allgemeine Hinweise:**

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umstürzen und Auslaufen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.