

SOCKEL- UND DACHFARBE

für den Außenbereich

wasserverdünnbar

hoch deckend

DIN EN 13300:

Nassabriebklasse 2

wetterbeständig nach VOB Teil C, DIN 18363

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Fertig abgetönte, hochdeckende, scheuer- und wetterbeständige Dispersionsaußenwandfarbe. Leicht zu reinigen und schützend gegen Wind und Wetter. Wasserdampfdiffusionsfähig, UV-stabil, lichtecht und lösemittelarm.

Lichtbeständigkeit: sehr gut**Wetterbeständigkeit:**

Wetterbeständig nach VOB Teil C, DIN 18363

Verträglichkeit:

alle Farbtöne dieser Produktreihe sind miteinander mischbar

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage**Anwendungsbereiche:**

Das Produkt schützt Wand- und Sockelflächen viele Jahre gegen Wind und Wetter. Hervorragend geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche im Schlagregenbereich von Fassadensockeln, Beton, Putz, Mauerwerk und Altanstrichen sowie für Dachziegel und Faserzementplatten.

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, fest, trocken und frei von Trennmitteln sein (Schalöl, Fett o.ä.). Alte, nicht tragfähige Anstriche komplett entfernen. Stark saugende oder mürbe sandende Untergründe, auch Dachziegel und Faserzementplatten mit Tiefgrund (lösemittelfrei) vorbehandeln. Neue ungestrichene Putze müssen mindestens 4 Wochen durchtrocknen. Vorhandenen Bewuchs vorher gründlichst entfernen durch Bürsten, Abkratzen oder Abwaschen, gegebenenfalls mit Grünbelagentferner o. ä. Die Sockel müssen gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich und von innen geschützt sein. Stehendes Wasser auf der Beschichtung ist zu vermeiden, die Dachneigung soll mindestens 3° betragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Gebinde gut aufrühren.

1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen.
- 1 x vorstreichen mit 5 % - 10 % Wasser verdünnt
- 1 - 2 Deckanstriche unverdünnt.

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw.**Renovierungsanstrich**

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen.
- 1 x vorstreichen mit 5 % Wasser verdünnt.
- 1 - 2 Deckanstriche unverdünnt
- e)

Ergiebigkeit:ca. 6 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes**Verdünnungsmittel:** max. 10 % Wasser**Werkzeug:** Farbrolle, Flachpinsel, Airless spritzbar (Bitte beachten Sie dazu die Angaben Ihres Geräteherstellers.)**Reinigung der Werkzeuge:**

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

griffest und überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, anorganische und organische Pigmente, Wasser, Additive, Zinkpyrithion, Konservierungsmittel. Enthält das Biozid-Produkt CMIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 39 g/l VOC.

GISBAU-Code: BSW 20**WGK:** siehe Sicherheitsdatenblatt**Allgemeine Hinweise:**

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.