

# WETTERSCHUTZ-FARBE

für Innen & Außen  
wasserverdünnbar  
geruchsarm und elastisch  
tropfgehemmt  
hochwertige Deck- & Schutzfarbe  
7 Jahre Langzeitschutz\*



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

## Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

### Produktvorteile:

Leicht zu verarbeitender, schnell trocknender, wasserverdünnbarer Holzanstrich mit hoher Deckkraft. Das Produkt ist lösungsmittelarm, dauerelastisch und hat eine gute Witterungsbeständigkeit mit feuchtigkeitsregulierender Wirkung. Ein wetterfester Schutz gegen das Ausbleichen durch schädliche Sonnenstrahlen und Nässe. Erhöhter Schutz und Wetterbeständigkeit durch wasserabweisende Bestandteile. Kein Reißen und Abblättern. Atmungsaktiv, da wasserdampfdiffusionsfähig. Hochdeckend, ideal für krasse Farbtonwechsel.

**Lichtbeständigkeit:** sehr gut; UV - stabil

**Wetterbeständigkeit:** gut

**Verträglichkeit:** alle Farbtöne der Wetterschutz-Farbe sind untereinander mischbar; nicht mit anderen Farben mischen

### Anwendungsbereiche:

Geeignet als Neu- und Renovierungsanstrich für alle Hölzer im Innen- und Außenbereich (z. B. Holzgiebel, Holzzäune, Holzverkleidungen, Blockhäuser, Fachwerk, Schindeln, Klappläden, Pergolen), Zink, Aluminium (z. B. Dachrinnen, Regenrohre, Garagentore) und Hart-PVC.

**Achtung:** Für den Anstrich von Tischplatten, Sitzmöbeln, Regalböden, Fenstern usw. ist dieses Produkt nicht geeignet – empfehlenswert sind hierfür Acryl-Buntlack- oder PU-Qualitäten.

### Anstrichaufbau:

Lose Anstriche entfernen. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Festhaftende Anstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen). Die Holzfeuchte des zu beschichtenden Objektes sollte 15 % nicht überschreiten. Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig dünn-schichtig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

#### 1. Anstrich auf Holz, innen und außen

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) Rohes Holz außen mit Holzschutzgrundierung (Bläueschutz) imprägnieren, (bei Laubhölzern mit färbenden, wasserlöslichen Holzinhaltstoffen sowie druckimprägnierten Hölzern kann die Imprägnierung mit Holzschutzgrundierung entfallen)
- c) Um das Durchschlagen von färbenden, wasserlöslichen Holzinhaltstoffen zu verhindern, sind 2 Voranstriche mit Wetterschutz-Isoliergrund sinnvoll.
- d) Grundanstrich mit diesem Produkt mit bis zu 10 % Wasser verdünnt (Pinsel, Rolle), Spritzen: bis zu 20-30% verdünnen
- e) Deckanstrich unverdünnt mit diesem Produkt

#### 2. Anstrichaufbau auf Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, Hart-PVC

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) NE-Metall (Zink, verzinkte Bauteile, Aluminium) mit Salmiakgeist und Netzmittel (Geschirrspülmittel) abwaschen und mit Perlonvlies anschleifen
- c) 1 x mit Allgrund oder Allgrund 3in1 grundieren
- d) Eisen- und Stahluntergründe: vorhandene Roststellen entfernen
- e) 1 x mit Rostschutzprimer, Rostproof-Metallgrund oder Acryl-Rostschutz 2in1 grundieren
- f) Kunststoffteile mit Allgrund oder Allgrund 3in1 grundieren
- g) 2 – 3 Deckanstriche mit diesem Produkt unverdünnt

#### 3. Anstrichaufbau auf Altanstriche bzw. Renovierungsanstrich

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) 1 – 2 Anstriche mit Wetterschutzfarbe unverdünnt

**Ergiebigkeit:** ca. 10 m<sup>2</sup>/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

**Verdünnungsmittel:** Wasser bis zu 10%

**Werkzeug:** Pinsel, Rolle, Spritzverfahren

**Reinigung der Werkzeuge:** sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

**Trocknungszeit:** (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

**staubtrocken:** nach ca. 2 Stunden

**überarbeitbar:** nach ca. 4 - 6 Stunden

**durchgetrocknet:** nach ca. 4 Tagen

Die Trocknung kann je nach Holzart und Untergrund variieren. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

**Inhaltsstoffe:**

Kombination aus Alkydharzemulsion und Acrylatdispersion, wässrig; anorganische und organische Pigmente, anorganische Füllstoffe, Glykolether, Glykole, Additive, Wasser, Konservierungsmittel.

**VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.

**WGK:** 1

**GISBAU-Code:** BSW20

**\*Langzeitschutzerklärung:**

Langzeitschutz bis zu 7 Jahren bei sachgemäßer Anwendung gemäß Anstrichaufbau. Mindestens 3-maliger Anstrich mit einem Mindestauftrag von 75 ml/m<sup>2</sup> pro Anstrich. Bei Objekten, die einer hohen Wetterbelastung ausgesetzt sind, ist mit kürzerem Wetterschutz zu rechnen. Flächen regelmäßig inspizieren, Schadstellen sofort ausbessern. Es empfiehlt sich ein Auffrischungsanstrich mindestens alle 2 Jahre.

**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden.

**Gefahrenhinweise:**

nicht anwendbar

**Sicherheitshinweise:**

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

**Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**

nicht anwendbar

**Ergänzende Gefahrenmerkmale:**

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Allgemeine Hinweise:**

Informationen für Allergiker unter Tel-Nr.: 04124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Bitte sichern Sie dieses Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen.

**Farbtöne/Glanzgrade:** auf Anfrage